

**СРПСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУШТВО**  
**SERBIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY**

**XXVI КОНФЕРЕНЦИЈА**  
**СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА**

**Изводи радова**

**26<sup>th</sup> CONFERENCE OF THE**  
**SERBIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY**

**Abstracts**

**Сребрно језеро – Silver Lake**  
**2019.**

**XXVI КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА**

**Изводи радова**

**26<sup>th</sup> CONFERENCE OF THE SERBIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY**

**Abstracts**

**Издавач - Publisher:**

– Српско кристалографско друштво

Ђушина 7, 11000 Београд, Србија, тел. 011-3336-701

– Serbian Crystallographic Society

Đušina 7, 11 000 Belgrade, Serbia, phone: +381 11 3336 701

**За издавача – For the publisher:**

Јелена Роган – Jelena Rogan

**Уредник – Editor:**

Александра Дапчевић – Aleksandra Dapčević

**Технички уредник – Technical editor:**

Лидија Радовановић – Lidija Radovanović

Издавање ове публикације омогућено је финансијском помоћи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

The publication is financially supported by Ministry of Education, Science and Technological development, Republic of Serbia

© Српско кристалографско друштво – Serbian Crystallographic Society

ISBN 978-86-912959-5-0

ISSN 0354-5741

**Штампа – Printing:**

Технолошко-металуршки факултет, Развојно-истраживачки центар Графичког инжењерства, Карнегијева 4, Београд, Србија

Faculty of Technology and Metallurgy, Research and Development Centre of Printing Technology, Karnegijeva 4, Belgrade, Serbia

Тираж – Copies: 100

Београд – Belgrade

2019.

**XXVI КОНФЕРЕНЦИЈА  
СРПСКОГ КРИСТАЛОГРАФСКОГ ДРУШТВА**

**26<sup>th</sup> CONFERENCE OF THE  
SERBIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY**

**НАУЧНИ ОДБОР / SCIENTIFIC COMMITTEE:**

др Љиљана Карановић, РГФ Београд / dr Ljiljana Karanović, RGF Beograd  
др Оливера Клисурић, ПМФ Нови Сад / dr Olivera Klisurić, PMF Novi Sad  
др Марко Родић, ПМФ Нови Сад / dr Marko Rodić, PMF Novi Sad  
др Срећко Трифуновић, ПМФ Крагујевац / dr Srećko Trifunović, PMF Kragujevac  
др Јелена Роган, ТМФ Београд / dr Jelena Rogan, TMF Beograd  
др Горан Богдановић, ИНН „ВИНЧА” / dr Goran Bogdanović, INN "Vinča"  
др Наташа Јовић-Орсини, ИНН „ВИНЧА” / dr Nataša Jović-Orsini, INN "Vinča"  
др Снежана Зарић, ХФ Београд / dr Snežana Zarić, HF Beograd  
др Катарина Анђелковић, ХФ Београд / dr Katarina Anđelković, HF Beograd  
др Братислав Антић, ИНН „ВИНЧА” / dr Bratislav Antić, INN "Vinča"  
др Мирјана Милић, ИНН „ВИНЧА” / dr Mirjana Milić, INN "Vinča"  
др Александра Дапчевић, ТМФ Београд / dr Aleksandra Dapčević, TMF Beograd  
др Предраг Вулић, РГФ Београд / dr Predrag Vulić, RGF Beograd  
др Тамара Тодоровић, ХФ Београд / dr Tamara Todorović, HF Beograd  
др Слађана Новаковић, ИНН „ВИНЧА” / dr Slađana Novaković, INN "Vinča"  
др Сабина Ковач, РГФ Београд / dr Sabina Kovač, RGF Beograd  
др Александар Кременовић, РГФ Београд / dr Aleksandar Kremenović, RGF Beograd

**ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР / ORGANIZATION COMMITTEE:**

др Александар Кременовић, РГФ Београд / dr Aleksandar Kremenović, RGF Beograd  
др Предраг Вулић, РГФ Београд / dr Predrag Vulić, RGF Beograd  
др Сабина Ковач, РГФ Београд / dr Sabina Kovač, RGF Beograd  
маст. геол. Предраг Дабић, РГФ Београд / Predrag Dabić, RGF Beograd  
др Јелена Роган, ТМФ Београд / dr Jelena Rogan, TMF Beograd  
др Александра Дапчевић, ТМФ Београд / dr Aleksandra Dapčević, TMF Beograd  
др Лидија Радовановић, ИЦ ТМФ Београд / dr Lidiја Radovanović, IC TMF Beograd  
Војана Симовић, дипл. инж, ИМСИ Београд / Vojana Simović, IMSI Beograd

## ОРГАНИЗАТОРИ



СРПСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУШТВО  
SERBIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY



РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
FACULTY OF MINING AND GEOLOGY  
UNIVERSITY OF BELGRADE



ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ  
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
FACULTY OF TECHNOLOGY AND  
METALLURGY  
UNIVERSITY OF BELGRADE

## ПОКРОВИТЕЉИ



МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И  
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND  
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE  
REPUBLIC OF SERBIA

 **ROFA**  
*GOLDEN SPONSOR*

CONTENT

---

|   |    |
|---|----|
| <b>A. Радуловић, С. Милош, З. Миладиновић, П. Вулић</b><br>Si/Al УРЕЂЕЊЕ СТРУКТУРЕ ТРИГОНАЛНОГ<br>НИСКОТЕМПЕРАТУРНОГ КАРНЕГИТА.....   | 70 |
| <b>A. Radulović, S. Miloš, Z. Miladinović, P. Vulić</b><br>Si/Al ORDERING IN THE LOW-TEMPERATURE<br>TRIGONAL CARNEGITE STRUCTURE.....   | 71 |
| <b>J. Vukašinović, M. Počuča-Nešić, D. Luković Golić, V. Ribić, Z. Branković,</b><br><b>A. Đapčević, S. Bernik, G. Branković</b><br>СТРУКТУРНА, МИКРОСТРУКТУРНА I ЕЛЕКТРИЧНА<br>СВОЈСТВА КЕРАМИКЕ BaSnO <sub>3</sub> ДОПИРАНОГ АНТИМОНОМ..... | 72 |
| <b>J. Vukašinović, M. Počuča-Nešić, D. Luković Golić, V. Ribić, Z. Branković,</b><br><b>A. Đapčević, S. Bernik, G. Branković</b><br>STRUCTURAL, MICROSTRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES<br>OF Sb-DOPED BaSnO <sub>3</sub> CERAMICS.....     | 73 |
| <b>Н. Јовић Орсини, А. Кременовић, М. М. Милић</b><br>МИКРОСТРУКТУРНА АНАЛИЗА КУБООКТАЕДАРСКИХ<br>НАНОЧЕСТИЦА Zn <sub>0.13</sub> Fe <sub>2.87</sub> O <sub>4</sub> .....  | 74 |
| <b>N. Jović Orsini, A. Kremenović, M. M. Milić</b><br>MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF Zn <sub>0.13</sub> Fe <sub>2.87</sub> O <sub>4</sub><br>CUBOCTAHEDRAL NANOPARTICLES.....  | 75 |
| <b>В. Н. Николић, М. М. Васић, Д. Кисић</b><br>УТИЦАЈ Fe <sup>3+</sup> КАТЈОНА НА МЕХАНИЗАМ ФОРМИРАЊА И ВЕЛИЧИНУ<br>КРИСТАЛИТА c-CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> НАНОЧЕСТИЦА.....  | 76 |
| <b>V. N. Nikolić, M. M. Vasić, D. Kisić</b><br>INFLUENCE OF THE Fe <sup>3+</sup> CATION ON THE FORMATION MECHANISM<br>AND CRYSTALLITE SIZE OF CuFe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> NANOPARTICLES.....   | 77 |
| <b>Lj. Suručić, A. Rakić, A. Nastasović, A. Onjia, A. Popović, G. Janjić</b><br>KRISTALOGRAFSKA STUDIJA EFEKTA POLIMERIZACIJE OKSIANJONA<br>HROMA I VOLFRAMA U VODI NA SORPCIJU<br>NA MAGNETIČNOM MAKROPOROZONOM KOPOLIMERU.....              | 78 |
| <b>Lj. Suručić, A. Rakić, A. Nastasović, A. Onjia, A. Popović, G. Janjić</b><br>CRYSTALLOGRAPHIC STUDY OF Cr AND W POLYMERISATION<br>EFFECTS ON SORPTION BY MAGNETIC MACROPOROUS<br>COPOLYMER IN AQUA SOLUTION.....                           | 79 |
| <b>A. A. Rakić, I. Đorđević, G. B. Janjić</b><br>MODEL SISTEMI ZA DOPIRANJE AZOTOVIH ATOMA U STRUKTURE<br>KARBONSKIH MATERIJALA, PREUZETIH IZ KRISTALNIH STRUKTURA.....   | 80 |
| <b>A. A. Rakić, I. Đorđević, G. B. Janjić</b><br>MODEL SYSTEMS FOR NITROGEN DOPED CARBON<br>MATERIALS EXTRACTED FROM CRYSTAL STRUCTURES.....  | 81 |

**STRUKTURNA, MIKROSTRUKTURNA I ELEKTRIČNA  
SVOJSTVA KERAMIKE BaSnO<sub>3</sub> DOPIRANOG ANTIMONOM**

**J. Vukašinović<sup>a</sup>, M. Počuča-Nešić<sup>a</sup>, D. Luković Golić<sup>a</sup>, V. Ribić<sup>a</sup>, Z. Branković<sup>a</sup>,  
A. Dapčević<sup>b</sup>, S. Bernik<sup>c</sup>, G. Branković<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd, Srbija; <sup>b</sup> Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva 4, 11120 Beograd, Srbija; <sup>c</sup> Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia  
e-mail: jelena.vukasinovic@imsi.bg.ac.rs

BaSnO<sub>3</sub> (BSO) pripada grupi perovskitskih oksida kubne kristalne strukture. Ovaj materijal ima interesantna električna, optička i fotokatalitička svojstva zbog kojih ima široku potencijalnu primenu kao transparentni provodnik, senzor za gasove, fotokatalizator, dielektrični kondenzator. BSO je izolator sa širokim energetskim rascepom ( $E_g = 3,1-3,4$  eV), ali dopiranjem se njegova električna svojstva mogu podešavati.

U ovom radu ispitivan je uticaj antimona kao dopanta ( $Sb^{3+}$ ) na promene kristalne strukture, mikrostrukturnih i električnih svojstava dopiranog BaSnO<sub>3</sub>. Smeše prahova BaCO<sub>3</sub>, SnO<sub>2</sub> i Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> u odgovarajućim stehiometrijskim odnosima mehanohemijski su aktivirane u planetarnom kugličnom mlinu i nakon toga kalcinisane na 900 °C tokom 4 h. Tako pripremljeni prahovi su sinterovani metodom spark plazma sinterovanja (1200 °C tokom 5 min) kako bi se dobili keramički uzorci sastava BaSn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>O<sub>3</sub> ( $x = 0,00; 0,04; 0,06; 0,08$  i  $0,10$ ). Svi uzorci su okarakterisani rendgenskom difrakcionom analizom (XRD), visokorezolucionom transmisijom mikroskopijom (HRTEM) i skenirajućom elektronskom mikroskopijom (FESEM). Električna provodljivost BaSn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>O<sub>3</sub> keramičkih uzoraka određena je merenjem strujno-naponske ( $I-U$ ) karakteristike u različitim medijumima i na različitim temperaturama.

XRD analiza potvrdila je postojanje kubne BSO faze kao dominantne, i tetragonalne Ba<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> kao sekundarne faze. FESEM analiza je pokazala homogenost mikrostrukture svih uzoraka, sa приметnim smanjenjem veličine zrna u dopiranim uzorcima. HRTEM mikrofografije za nedopirani uzorak ukazuju na manje uređenu mikrostrukturu sa prisustvom amorfne faze u oblasti granice zrna. Dopirani uzorci pokazuju veći stepen kristaliničnosti, posebno u oblasti granice zrna bez prisustva defekata. Kod uzorka BaSn<sub>0,92</sub>Sb<sub>0,08</sub>O<sub>3</sub> uočeno je prisustvo niskougaonih granica (ugao je 2,08°). Potvrđeno je da svi dopirani uzorci pokazuju provodljivost n-tipa, sa linearnom  $I-U$  zavisnošću na temperaturama do 150 °C. Uzorak BaSn<sub>0,92</sub>Sb<sub>0,08</sub>O<sub>3</sub> je pokazao najveću provodljivost, koja se može pripisati prisustvu niskougaonih granica zrna koje omogućavaju lakši prenos nosilaca naelektrisanja i povećavaju njihovu pokretljivost.

[1] Y. Furushima, A. Nakamura, E. Tochigi, Y. Ikuhara, K. Toyoura, K. Matsunaga, *J. Appl. Phys.*, **120** (2016) 1421071–1421079.

## STRUCTURAL, MICROSTRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Sb-DOPED BaSnO<sub>3</sub> CERAMICS

**J. Vukašinović<sup>a</sup>, M. Počuča-Nešić<sup>a</sup>, D. Luković Golić<sup>a</sup>, V. Ribić<sup>a</sup>, Z. Branković<sup>a</sup>, A. Dapčević<sup>b</sup>, S. Bernik<sup>c</sup>, G. Branković<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Kneza Višeslava 1, 11030 Belgrade, Serbia; <sup>b</sup> Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Karnegijeva 4, 11120 Belgrade, Serbia; <sup>c</sup> Jožef Stefan Institute, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia  
e-mail: jelena.vukasinovic@imsi.bg.ac.rs

BaSnO<sub>3</sub> (BSO) belongs to the perovskite-type oxides with a cubic crystal structure. It exhibits interesting electrical, optical and photocatalytic properties. BSO has a potential application as transparent conductor, gas sensor, photocatalyst or dielectric capacitor. It is an insulating material with wide band gap ( $E_g = 3.1\text{--}3.4$  eV), but its electrical properties can be adjusted by doping with aliovalent cations.

In this work, we investigated the influence of antimony (Sb<sup>3+</sup>), as a dopant, on crystal structure, microstructural and electrical properties of BSO ceramics. Stoichiometric mixture of powders BaCO<sub>3</sub>, SnO<sub>2</sub> and Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> was mechanochemically activated in a planetary ball mill and afterwards calcined at 900 °C for 4 h. As-prepared powders were sintered by spark plasma sintering technique (1200 °C for 5 min) in order to produce ceramic samples BaSn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>O<sub>3</sub> ( $x = 0.00, 0.04, 0.06, 0.08$  and  $0.10$ ). All samples were characterized using X-ray Diffraction (XRD) analysis, High Resolution Transmission (HRTEM) and Field Emission Electron Microscopy (FESEM). Electrical conductivity of BaSn<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>O<sub>3</sub> ceramics was determined by measuring of the current-voltage ( $I$ - $U$ ) characteristics in different mediums and at different temperatures.

XRD analysis confirmed the existence of cubic BSO, as a dominant phase, and tetragonal Ba<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub>, as a secondary phase. FESEM analysis revealed homogenous microstructure in all samples and noticeable decrease of the grain size in doped samples compared to BSO. HRTEM micrographs of the undoped sample showed less ordered microstructure with amorphous phase in the grain boundary region. Doped samples revealed much higher crystallinity, especially in the grain boundary regions without presence of defects. Low angle grain boundaries (LAGB) are observed (the angle equals 2.08°) on the HRTEM micrographs of BaSn<sub>0.92</sub>Sb<sub>0.08</sub>O<sub>3</sub>. It was observed that all doped samples are n-type semiconductors, having linear  $I$ - $U$  characteristics up to 150 °C. Sample BaSn<sub>0.92</sub>Sb<sub>0.08</sub>O<sub>3</sub> showed the highest conductivity, most likely due to the presence of the LAGB, which allow easier charge carrier transfer between grains and greater carrier mobility [1].

[1] Y. Furushima, A. Nakamura, E. Tochigi, Y. Ikuhara, K. Toyoura, K. Matsunaga, *J. Appl. Phys.*, **120** (2016) 1421071–1421079.